

Тема:	ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ ГЛЯНЦА
Предложение:	РГ ¹ по Порошковым краскам
Решение QUALICOAT:	Решения № 9/ТК ² 07.11.12 и № 4/ТК 20.05.14
Дата ратификации:	13-14 ноября 2013 и 20-21 мая 2014
Применяется с:	1 января 2014
Изменения в Спецификациях:	➤ Раздел 2.2 (замена полуглянцевой поверхности на атласную поверхность) ➤ Раздел 2.12 и 2.13

2.2. Глянец

EN ISO 2813 - при освещении под углом 60 ° по отношению к нормальному.

Примечание: если поверхность слишком мала или не позволяет измерить глянец при помощи глянцаметра, глянец следует визуально сравнить с эталонным образцом (под тем же углом обзора).

ТРЕБОВАНИЯ:

Категория глянца	Диапазон глянца			Допуст. Отклонение*		
1 (матовая поверхность)	0	-	30	+/-	5	единиц
2 (атласная поверхность)	31	-	70	+/-	7	единиц
3 (глянцевая поверхность)	71	-	100	+/-	10	единиц

(*допустимое отклонение от номинального значения, указанного поставщиком покрытия)

2.12. Ускоренное испытание на стойкость к атмосферному воздействию [...]

ТРЕБОВАНИЯ:

Сохранение глянца¹:

Потеря глянца после ускоренного испытания на стойкость к атмосферному воздействию не должна превышать 50% от первоначального значения для класса 1

$$1) \text{ Сохранение глянца} = \frac{\text{значение глянца после проведения испытания}}{\text{исходное значение глянца}} \times 100$$

2.13. Испытание на стойкость к естественному атмосферному воздействию [...]

ТРЕБОВАНИЯ:

Сохранение глянца

Сохранение глянца должно составлять не менее 50% от первоначального глянца для органических покрытий класса 1.

[...]

¹ РГ – Рабочая группа

² ТК – Технический комитет

