

Тема:	ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ ПОСЛЕ ТЕСТА ФЛОРИДА
Предложение:	РГ ¹ по Лабораториям (05.03.12)
Решение QUALICOAT:	Собрания ТК ² /ИК ³ , состоявшиеся 9/10 мая 2012 года Резолюция №10/ТК 09.05.12
Дата ратификации:	8 ноября 2012
Применяется с:	1 января 2013
Изменения в Спецификациях:	2.13 испытание на стойкость к естественному атмосферному воздействию: дополнительная информация в одном параграфе

2.13. Испытание на стойкость к естественному атмосферному воздействию

Воздействие во Флориде в соответствии с ISO 2810

Испытание должно начаться в апреле.

[...]

Для всех органических покрытий:

Размеры испытательных панелей: приблизительно 100 x 305 x 0,8-1 мм

После воздействия подверженные воздействию испытательные панели должны пройти очистку с помощью следующего метода:

Погружение в деминерализованную воду (максимальная температура 25°C) с 1% поверхностно-активным веществом на 24 часа, с последующей протиркой мягкой губкой, смоченной в водопроводной воде, при легком надавливании, или с использованием любого другого метода, утвержденного Техническим комитетом. При этой процедуре не должно оставаться царапин на поверхности.

[...]

¹ РГ – Рабочая группа

² ТК – Технический комитет

³ ИК – исполнительный комитет