

Тема:	НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ SEASIDE
Вовлеченные Рабочие группы:	РГ¹ по Алюминию и по Предварительной обработке
Решение QUALICOAT:	Собрания, состоявшиеся в 2012 и 2013 годах <u>Резолюция №12/ТК² 09.05.12</u> ТК одобрил введение мер по обезжириванию для цикла D (SEASIDE A один этап травления), или как независимый этап, или в сочетании с этапом по обезжириванию/травлению. ИК³ должен решить как, где и когда эта спецификация должна быть приведена в исполнение. <u>Резолюция №3/ИК 10.05.12</u> ИК попросил РГ по Спецификациям подготовить и обновить лист с изменениями, который содержит новую классификацию SEASIDE в Спецификациях и меры по обезжириванию для нового цикла D (SEASIDE A один этап травления), или как независимый этап, или в сочетании с этапом по обезжириванию/травлению. <u>Резолюция №8/ТК 07.11.12</u> ТК попросил РГ по Предварительной обработке еще раз рассмотреть места, отмеченные желтым, в листе с изменениями №7 (НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ SEASIDE) и еще раз представить новый вариант. <u>Резолюция №15/ТК 22.05.13</u> ТК одобрил план листа с изменениями №7 (НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ SEASIDE) с внесенными изменениями на собрании.
Применяется с:	1 января 2014
Изменения в Спецификациях:	3.2.1 Степень травления: изменения выделены СЕРЫМ ЦВЕТОМ (см. следующие страницы)

¹ РГ – Рабочая группа

² ТК – Технический комитет

³ ИК – Исполнительный комитет

Тема:

НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ SEASIDE

3.2.1 Степень травления

[...]

Два типа предварительной обработки включают:

а) Стандартная предварительная обработка (обязательная)

Общая степень травления должна быть не менее 1.0 г/м².

б) Усиленная предварительная обработка (по желанию, для использования SEASIDE)

Общая степень травления должна быть не менее 2,0 г/ м²

Указанные ниже типы будут включать мероприятия по обезжириванию, которые могут быть как независимыми этапами, или использоваться в сочетании с этапом по обезжириванию/травлению.

▪ **Тип А : кислотное травление**

- **Тип А1 : простое кислотное травление**
- **Тип А2 : кислотное травление + кислотное травление**

▪ **Тип АА : двойное травление (щелочное травление и кислотное травление)**

- **Тип АА1: щелочное травление* и кислотное травление***
- **Тип АА2: кислотное травление* + щелочное травление* + кислотное травление***

* Каждый этап должен быть не менее 0,5 г/ м²

Компании, осуществляющие нанесение покрытий, которые хотят иметь подтверждение использования SEASIDE на основании своего сертификата, должны подать заявку своему Генеральному Лицензиату или непосредственно в QUALICOAT в тех странах, где нет Генерального Лицензиата.