

Тема:	Стабильность свойств при хранении
Предложение:	Предложение № 1/ РГ по порошкам 16-17216
Решение QUALICOAT:	Решение № 11/ТК 30.03.16
Дата ратификации:	24 Ноября 2016
Применяется с:	1 Июля 2017
Поправки к Спецификациям:	Дополнительный тест в разделе 4.1.1.

4.1.1. Техническая информация

Технический паспорт

Производитель порошковых красок должен предоставить компаниям, осуществляющим нанесение покрытий, и ответственным лабораториям технический паспорт, который должен включать как минимум следующую информацию:

- QUALICOAT + P-№
- Описание товара
- Условия полимеризации, включая окно полимеризации с указанием как минимум 2х значений температур, а также минимальное и максимальное время для каждой температуры.
Например:
 - от 12 до 30 мин при 180°C
 - от 7 до 20 мин при 190°C
 - от 5 до 15 мин при 200°C
- Срок годности и максимально допустимая температура хранения (XX месяцев при температуре <YY °C).

Этикетка

Этикетки должны содержать как минимум следующую информацию:

- QUALICOAT + P-№
- Описание цвета
- Код изделия
- Номер партии
- Значение глянца
- Условия полимеризации (минимальные и максимальные значения для времени и температуры)
- Рекомендуется использовать до ____ (дата) при температуре <YY °C.

¹ Смотри раздел 3.7.1.