

Тема:	Усовершенствованная процедура проведения ускоренного испытания на стойкость к атмосферному воздействию
Предложение:	Предложения РГ по Порошковым краскам/ 02.07.15 РГ по Порошковым краскам предложила проверять по три панели для каждого отдельного цвета в разных местах климатических камер, изменяя положение вращением приблизительно каждые 250 часов, чтобы улучшить надежность ускоренного испытания на стойкость к атмосферному воздействию. Для продления аттестации порошковых покрытий класса 1 и класса 1.5, будет достаточно одной панели, за исключением запрещенных цветов, которые должны также проверяться на трех панелях.
Решение QUALICOAT:	Решение № 11/ ЕС 4.11.15 ТК одобрил предложения, представленные РГ по Порошковым краскам по "Усовершенствованной процедуре проведения ускоренного испытания на стойкость к атмосферному воздействию" (Тема № 8/ТК 4.11.15), и дал задание РГ по Спецификациям подготовить лист с изменениями.
Дата ратификации:	31 мая 2016
Применяется с:	1 января 2017
Изменения в Спецификациях:	Дополнительный текст в разделе 2.12.1

Тема:	Усовершенствованная процедура проведения ускоренного испытания на стойкость к атмосферному воздействию						
2.12.1 Ускоренное испытание на стойкость к атмосферному воздействию для всех классов, кроме класса 3 ISO 16474-2 <table data-bbox="320 633 1246 808"><tr><td>Интенсивность света:</td><td>550 ± 20 Вт/м² (290 - 800 нм)</td></tr><tr><td>Стандартная черная температура:</td><td>65 ± 5°C</td></tr><tr><td>Деминерализованная вода:</td><td>максимум 10 мкСм</td></tr></table> Специальный УФ фильтр (290 нм) Циклы из 18 минут во влажной среде и 102 минут в сухой среде. Необходимо проверить по три панели для каждого отдельного цвета в разных местах климатической камеры. Для продления аттестации порошковых покрытий класса 1 и класса 1.5, необходимо протестировать только одну панель, за исключением запрещенных цветов, которые также должны проверяться на трех панелях. Положение всех панелей должно меняться приблизительно каждые 250 часов. После воздействия продолжительностью в 1000 часов, испытательные панели необходимо промыть деминерализованной водой и проверить на: [...]		Интенсивность света:	550 ± 20 Вт/м ² (290 - 800 нм)	Стандартная черная температура:	65 ± 5°C	Деминерализованная вода:	максимум 10 мкСм
Интенсивность света:	550 ± 20 Вт/м ² (290 - 800 нм)						
Стандартная черная температура:	65 ± 5°C						
Деминерализованная вода:	максимум 10 мкСм						