

Тема:	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ ДАТЫ " ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО"
Предложение:	Предложения РГ ¹ по Порошковым краскам (17.02.15) – Последняя редакция от 02.07.15
Решение QUALICOAT:	<p>Решение № 3/ТК² 5.11.14 ТК поручил РГ по Спецификациям включить в Спецификации принципы использования порошковых красок после даты «использовать до», как было заявлено в письме, направленном поставщикам порошковых красок 2 сентября 2014.</p> <p>Решение № 2/ИК³ 20.05.15 ИК поручил РГ по Порошковым покрытиям разъяснить правила использования порошкового покрытия после даты «использовать до», приняв во внимание комментарии, озвученные на встрече (проект Листа с изменениями № 3).</p> <p>Решение № 9/ТК 4.11.15 ТК одобрил новую формулировку, предложенную РГ по Порошковым покрытиям, и поручил РГ по Спецификациям пересмотреть приостановленный Лист с изменениями № 3. – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ ДАТЫ " ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО".</p> <p>Решение № 1/ТК 30.03.16 ТК одобрил последнюю редакцию Листа с изменениями № 3 (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ ДАТЫ" ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО"), вступающего в силу с 1 сентября 2016. Циркулярное письмо с разъяснениями принятых решений и графиком реализации будет направлено поставщикам порошковых красок и Генеральным лицензиатам.</p>
Дата ратификации:	31 мая 2016
Применяется с:	1 сентября 2016
Изменения в Спецификациях:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Дополнительный параграф в разделе 3.7.1 Покрытие ➤ Добавлена ссылка на параграф §3.7.1 в разделе 4.1.1 Техническая информация
<p>3.7.1.Покрытие</p> <p>Для архитектурных целей компании, осуществляющие нанесение покрытий, должны применять только покрытия, аттестованные QUALICOAT.</p> <p>Аннулирование аттестации.</p> <p>При отзыве аттестации системы органического покрытия заводам по окраске должно быть разрешается продолжать ее использование в течение не более трех месяцев, чтобы завершить незаконченную работу. Однако, при запрете цвета, компания, осуществляющая нанесение покрытий, должна немедленно прекратить использование данного цвета.</p>	

¹ РГ – Рабочая группа

² ТК – Технический комитет

³ ИК – Исполнительный комитет

Тема: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ
ДАТЫ " ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО"

3.7.1. Покрытие

Для архитектурных целей компании, осуществляющие нанесение покрытий, должны применять только покрытия, аттестованные QUALICOAT.

Аннулирование аттестации.

При отмене аттестации системы органического покрытия заводам по окраске должно быть разрешено продолжать ее использование в течение не более трех месяцев, чтобы завершить незаконченную работу. Однако, при запрете цвета, компания, осуществляющая нанесение покрытий, должна немедленно прекратить использование данного цвета.

Истечение срока годности

По запросу компании, осуществляющей нанесение покрытий, разрешение на продление использования порошков с истекшим сроком может предоставить поставщик порошков. Обязанностью поставщиков порошковых красок является определение того, какие именно дополнительные испытания необходимо провести самими поставщиками порошковых красок или компанией, наносящей покрытия. Эти испытания должны выполняться ими или компанией, осуществляющей нанесение покрытий. После удовлетворительных результатов поставщик порошков должен дать письменное разрешение компании, осуществляющей нанесение покрытий, использовать данную краску с указанием новой даты «использовать до».

4.1.1 Техническая информация

Технический паспорт

Производители порошковых красок должны предоставить компаниям, осуществляющим нанесение покрытий, и ответственным лабораториям технический паспорт, который должен включать как минимум следующую информацию:

- QUALICOAT + P-No
- Описание товара
- Условия термоотверждения, включая окно термоотверждения с минимальными значениями 2 температур, а также минимальное и максимальное время для каждой температуры. Например:
 - от 12 до 30 мин при 180°C
 - от 7 до 20 мин при 190°C
 - от 5 до 15 мин при 200°C
- Срок годности

Тема:	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ ДАТЫ " ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО"
<p data-bbox="320 465 437 495">Этикетка</p> <p data-bbox="320 533 1182 562">Этикетки должны включать как минимум следующую информацию:</p> <ul data-bbox="416 600 1449 882" style="list-style-type: none"><li data-bbox="416 600 667 629">• QUALICOAT + P-No<li data-bbox="416 633 639 663">• Описание цвета<li data-bbox="416 667 596 696">• Код изделия<li data-bbox="416 701 619 730">• Номер партии<li data-bbox="416 734 651 763">• Значение глянца<li data-bbox="416 768 1449 842">• Условия отверждения (минимальные и максимальные значения для времени и температуры)<li data-bbox="416 846 767 882">• Использовать до... (дата)⁴ <hr data-bbox="320 882 1485 889"/> <p data-bbox="416 920 699 952">⁴ Смотри раздел 3.7.1.</p>	