

<b>ТЕМА:</b>	<b>ТЕСТ Machu – Образцы и Оценка</b>
<b>Предложение/Запрос:</b>	РГ по Предварительной обработке – 24.01.18
<b>Решение QUALICOAT:</b>	<b><u>Решение No. 5/ТК 16.05.18</u></b> ТК согласился с предложением РГ по предварительной обработке, согласно которому инспекторы должны проводить тест Machu на 3 образцах из производства и что результаты этого теста должны быть классифицированы с использованием той же шкалы, что и для испытаний AASS и FCC (тест на нитевидную коррозию). Спецификации должны быть изменены соответствующим образом.
<b>Дата ратификации:</b>	22–23 ноября 2018
<b>Дата вступления в силу:</b>	<b>1 января 2019</b>
<b>Изменение Спецификаций:</b>	Раздел 2.11. – Тест Machu

## 2.11. Тест Machu

(Ускоренное коррозионное испытание, только для прессованных профилей из сплавов AA 6060 или AA 6063)

[...]

### ТРЕБОВАНИЯ:

Инфильтрация не должна превышать 0.5 мм по обе стороны от разреза.

Инспектор должен взять три контрольных образца из разных партий. Результаты должны быть классифицированы в соответствии со шкалой ниже::

- |                                  |   |                                 |
|----------------------------------|---|---------------------------------|
| A. 3 образца удовлетворительных  | = | 0 образцов неудовлетворительных |
| B. 2 образца удовлетворительных  | = | 1 образец неудовлетворительный  |
| C. 1 образец удовлетворительный  | = | 2 образца неудовлетворительных  |
| D. 0 образцов удовлетворительных | = | 3 образца неудовлетворительных  |

### **Итоговая оценка теста Machu:**

