

Тема:	ОТМЕНА ТЕСТА «MACHU» В ПРОЦЕДУРЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Инициатива:	Рабочая группа по вопросам предварительной обработки алюминия (Январь 2015)
Решение QUALANOD:	Решение № 10/ТС 19.05.15 Технический Комитет одобрил предложение Рабочей группы по предварительной обработке отменить тест «Machu» в процедуре внутреннего контроля, но с сохранением данного теста для образцов, которые отбираются во время инспекции с последующим тестированием в аккредитованной лаборатории, на предоставление или продление сертификата.
Дата ратификации	5 Ноября 2015
Дата вступления в силу:	1 Января 2016
Поправки к Спецификациям:	- Удаление пункта из списка в разделе 3.8. - Удаление параграфа 6.3.10 - Удаление текста в параграфе 6.4.3, 6.5 - Удаление текста в параграфе 3.1 Приложение А5
3.8. Лаборатория Завод, занимающийся нанесением покрытий, должен быть оснащен лабораторной базой, располагающейся отдельно от производственных мощностей. В лаборатории должно быть оборудование и химикаты, необходимые для испытаний и контроля рабочих растворов и готовой продукции. Лаборатория должна быть оборудована, по крайней мере, следующими приборами: [...] 11) Раствор для испытаний, материал и специальный режущий инструмент для теста «Machu» [...] 	
6.3.10 Тест «Machu» На промышленных образцах тест «Machu» должен выполняться, по крайней мере, один раз в неделю. Результаты необходимо зафиксировать в журнал, находящийся в открытом доступе для инспектора. 	
6.4.3 Журнал контроля качества для готовых изделий Журнал контроля представляет собой либо переплетенный готовый журнал (но только не на спирали) с пронумерованными страницами, либо электронный список. В журнале необходимо отображать следующие результаты: - имя заказчика и идентификационные данные заказа или партии - [...] - Тест «Machu» 	

Тема:		ОТМЕНА ТЕСТА «MACHU» В ПРОЦЕДУРЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	
6.5. Сводная таблица спецификаций для внутреннего контроля			
Готовая продукция	Глянец	Один раз в течение 8ми часовой смены для каждого оттенка и производителя	Таблица или журнал
	Толщина покрытия	В соответствии с размером партии в заказе	Таблица или журнал
	Внешний вид	В соответствии с размером партии в заказе	Таблица или журнал
	Адгезия во влажном состоянии	Один раз в неделю (дважды в неделю на протяжении 3х месяцев, если результаты теста AASS будут В, С или D.)	Таблица или журнал
	Тест «Machu»	Один раз в течение недели	Таблица или журнал

A5 – Особые спецификации для покрытий на алюминиевой фурнитуре для архитектурных применений под знаком качества QUALICOAT

[...]

ИСПЫТАНИЯ

3.1 Проверка готовых изделий

Определенные тесты могут выполняться непосредственно на готовых изделиях, но полный спектр тестов должен проводиться на испытательных образцах, обработанных одновременно с производственной партией

[...]

Следующие тесты должны выполняться только на прессованных профилях:

- Испытание в солевом тумане уксусной кислоты (Спецификации § 2.10)
- Тест «Machu» (Спецификации § 2.11)