

| | |
|--------------|---|
| Тема: | ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА НА АДГЕЗИЮ ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА AASS - B, C ИЛИ D |
|--------------|---|

| | |
|----------------------------------|---|
| Предложение | РГ по предварительной обработке (18.02.14) |
| Решение QUALICOAT: | Решение No. 10/ТС 20.05.14 ТК одобрил предложение РГ по предварительной обработке № 1/WG180214 увеличить частоту теста на адгезию во влажном состоянии от одного до двух раз в неделю в случае, если результаты теста AASS - B, C или D, а также попросил РГ по Спецификациям подготовить проект листа с изменениями. |
| Дата изменения: | 20 Мая 2015 |
| Дата вступления в силу: | 1 Января 2016 |
| Поправки к Спецификациям: | 2.10. Испытание в солевом тумане уксусной кислоты <i>Обновлена и улучшена Таблица «Окончательная оценка для теста AASS»</i> 6.3.4.2 Адгезия во влажном состоянии (добавлено предложение) 6.5. Спецификации для внутреннего контроля: Обновлена и улучшена сводная таблица спецификаций для внутреннего контроля |
| 2.10. | Испытание в солевом тумане уксусной кислоты [..] Окончательная оценка для испытания AASS: |

| | |
|--------------|---|
| Тема: | ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА НА АДГЕЗИЮ ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА AASS - B, C ИЛИ D |
|--------------|---|

| ОЦЕНКА | КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ | |
|---------------------------------|---|---|
| | ПОЛУЧЕНИЕ/ ОБНОВЛЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ/ ОБНОВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА |
| A Удовлетворительно | Ничего не предпринимать | Ничего не предпринимать |
| B Удовлетворительно | Ничего не предпринимать | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Частоту проведения теста на адгезию во влажном состоянии, закрепленного в процедуре внутреннего контроля, необходимо увеличить с 1 до 2 раз в неделю на протяжении трех месяцев. |
| C Неудовлетворительно | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Повтор испытания в солевом тумане уксусной кислоты. ➤ Если результат второго испытания C или D, все испытания следует повторить. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Повтор теста AASS. Если результат второго испытания C или D, все испытания следует повторить. ➤ Частоту проведения теста на адгезию во влажном состоянии, закрепленного в процедуре внутреннего контроля, необходимо увеличить с 1 до 2 раз в неделю на протяжении трех месяцев. |
| D Неудовлетворительно | Необходимо повторить все лабораторные тесты | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Необходимо повторить инспекцию (включая тест AASS). ➤ Частоту проведения теста на адгезию во влажном состоянии, закрепленного в процедуре внутреннего контроля, следует увеличить с 1 до 2 раз в неделю на протяжении трех месяцев. |

| | |
|-------|---|
| Тема: | ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА НА АДГЕЗИЮ ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА AASS - B, C ИЛИ D |
|-------|---|

6.3.4.2. Адгезия во влажном состоянии

Тест на адгезию во влажном состоянии проводится на **испытательных панелях** готовых изделий **как минимум 1 раз в неделю**.

Частоту проведения теста следует увеличить до 2 раз в неделю на протяжении трех месяцев в случае, если результаты испытания в солевом тумане уксусной кислоты - B, C или D (см. пункт 2.10. Заключительная оценка теста AASS).

Результаты должны быть внесены и сохранены в журнале, находящемся в открытом доступе для инспектора.

6.5. Сводная таблица Спецификаций для внутреннего контроля

| КОНТРОЛЬ | ТЕСТИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ | | МИНИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА | ЗАПИСЫВАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
|------------------------|--|----------------------|---|-------------------------|
| Процесс | Ванны химической предварительной обработки, обезжиривание, химическая очистка, хроматирование, ополаскивание | Химические параметры | Один раз в сутки (24 часа) для каждой ванны | Таблица или журнал |
| | Проводимость воды | | Один раз в сутки (24 часа) | Таблица или журнал |
| | Температура ванн химической предварительной обработки и промывки | | Один раз в сутки (24 часа) для каждой ванны | Таблица или журнал |
| | Температура сушки | | Один раз в неделю | Таблица или журнал |
| | Условия горячей сушки | | Два раза в сутки: запись отображаемой температуры Один раз в неделю: составление кривой горячей сушки на основе профилей | Таблица или журнал |
| Конверсионное покрытие | Степень травления | | Один раз в сутки (24 часа) | Таблица или журнал |
| | Вес конверсионного покрытия (хроматная обработка) | | Один раз в сутки (24 часа) | Таблица или журнал |
| | Вес конверсионного покрытия (альтернативная обработка) | | В соответствии с инструкциями производителей химикатов (См. Приложение 6) | Таблица или журнал |
| Готовая продукция | Глянец | | Один раз за 8-часовую смену для каждого оттенка и производителя | Таблица или журнал |
| | Толщина покрытия | | В соответствии с размером партии заказа | Таблица или журнал |
| | Внешний вид | | В соответствии с размером партии заказа | Таблица или журнал |
| | Адгезия в сухом состоянии | | Один раз каждые 8 часов рабочей смены для каждого оттенка и для каждого отдельного поставщика | Таблица или журнал |
| | Адгезия во влажном состоянии | | Один раз в неделю (Дважды в неделю на протяжении трех месяцев в случае, если результаты теста AASS – B, C или D) | Таблица или журнал |
| | Тест «Machu» | | Один раз в неделю | Таблица или журнал |
| Панели | Адгезия | | Один раз за 8-часовую смену для каждого оттенка и производителя | Таблица или журнал |
| | Испытание на твердость | | Один раз за 8-часовую смену для каждого оттенка и производителя | Таблица или журнал |
| | Испытание на полимеризацию (факультативное для порошковых покрытий) | | Один раз за 8-часовую смену для каждого оттенка и производителя | Таблица или журнал |
| | Испытание на растяжение | | Один раз за 8-часовую смену для каждого оттенка и производителя | Таблица или журнал |
| | Испытание на изгиб | | Один раз за 8-часовую смену для каждого оттенка и производителя | Таблица или журнал |
| | Испытание на удар | | Один раз за 8-часовую смену для каждого оттенка и производителя | Таблица или журнал |