

Тема:	Поправки к требованиям для класса 1.5 и 2 (Флорида тест)
Решение Qualicoat:	Решение Технического Комитета № 4/23.11.16 ТК одобрил предложение РГ Флорида №1/Рабочая группа/30.06.16, и поручил РГ по Спецификациям подготовить Лист с изменениями, принимая во внимание визуальную оценку, изменение промежуточного значения сохранения блеска после 2 лет с 65% на 60 % для класса 2 и отмену промежуточного предела для изменения цвета.
Дата ратификации:	23-24 мая 2017
Применяется с:	1 сентября 2017
Поправки к спецификациям:	- Раздел 2.13 (Испытание на стойкость к естественным атмосферным воздействиям): ссылка на процедуру теста Флорида и изменение значения блеска для класса 2 и требованиям к изменениям цвета для класса 1.5 и 2 - Приложение A10
2. 13. Испытания на стойкость к естественным атмосферным воздействиям [...] ТРЕБОВАНИЯ: <u>Глянец</u> [...] Следующие значения применимы к органическим покрытиям класса 2: - По истечении 1 года во Флориде: не менее 75 % - По истечении 2 лет во Флориде: не менее 60% - По истечении 3 лет во Флориде: не менее 50% [...] <u>Изменение цвета</u> Для органических покрытий класса 1, 1.5 и 2 значение ΔE не должно превышать максимальное значение, предписанное в прилагаемой таблице (см. Приложение A7) [...]	

Тема:	Поправки к требованиям для класса 1.5 и 2 (Флорида тест)
A10- Сводная таблица требований для одобрения материалов для органических покрытий (все классы)	

Тесты 1-15		Стандарты	СПЕЦИФИКАЦИИ QUALICOAT			
			Класс 1	Класс 1.5	Класс 2	Класс 3
15	Испытания на стойкость к естественным атмосферным воздействиям (тест Флорида)	ISO 2810	Под углом 5 ° к югу для каждого оттенка цвета	Под углом 5 ° к югу для каждого оттенка цвета	Под углом 5 ° к югу для каждого оттенка цвета	Под углом 5 ° к югу для каждого оттенка цвета
			Время воздействия 1 год	Время воздействия 2 года с оценкой по истечении года	Время воздействия 3 года с оценкой по истечении каждого года	Время воздействия 10 лет с оценкой после 3 и после 7 лет
			<u>Сохранение глянца</u> не менее 50%	<u>Сохранение глянца</u> По истечении 1 года: не менее 65% По истечении 2 лет: не менее 50%	<u>Сохранение глянца</u> По истечении 1 года: не менее 75% По истечении 2 лет: не менее 60% По истечении 3 лет: не менее 50%	<u>Сохранение глянца</u> По истечении 3 лет: не менее 80% По истечении 7 лет: не менее 55% По истечении 10 лет: не менее 50%
			<u>Изменение цвета:</u> значение ΔE не должно превышать максимальные значения, предписанные в Приложении A7	<u>Изменение цвета:</u> По истечении 2 лет: в пределах допусков, предписанных в Приложении A7	<u>Изменение цвета:</u> По истечении 3 лет: в пределах допусков, предписанных в Приложении A7	<u>Изменение цвета:</u> По истечении 3 лет: максимально 50% от допусков, предписанных в Приложении A7 По истечении 10 лет: в пределах ограничений, предписанных в Приложении A7