

Тема:	Продление визуальной оценки определенных финишных покрытий												
Решение Qualicoat:	Решение Технического Комитета № 6/23.11.16 ТК одобрил предложение РГ добавить следующий параграф в конец раздела 2.2 Спецификаций: если значимая поверхность слишком мала или финишное покрытие (структурированное покрытие а*, сильно металлизированные покрытия) не позволяет измерить глянец с помощью глянцаметра, глянец следует визуально сравнить с эталонным образцом, предоставленным поставщиком порошковых покрытий (под тем же углом обзора). См. Приложение А3. Рабочей группе по Спецификациям поручено подготовить Лист с изменениями.												
Дата ратификации:	23-24 мая 2017												
Применяется с:	1 сентября 2017												
Поправки к спецификациям:	Текст добавлен в Раздел 2.2 (Глянец)												
<p>2.2 Глянец [...] ISO 2813 – при освещении под углом 60° по отношению к нормальному. Примечание: если значимая поверхность слишком мала или финишное покрытие (структурированное покрытие а*, сильно металлизированные покрытия) или не позволяет измерить глянец с помощью глянцаметра, глянец следует визуально сравнить с эталонным образцом, предоставленным поставщиком порошковых покрытий (под тем же углом обзора). ТРЕБОВАНИЯ:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Категория глянца</th> <th>Диапазон глянца</th> <th>Допустимое отклонение(*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1(матовая поверхность)</td> <td>0 – 30</td> <td>+/- 5 единиц</td> </tr> <tr> <td>2 (атласная поверхность)</td> <td>31 – 70</td> <td>+/- 7 единиц</td> </tr> <tr> <td>3 (глянцеваая поверхность)</td> <td>71 – 100</td> <td>+/- 10 единиц</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Допустимое отклонение от номинального значения, указанного поставщиком покрытия **См. Приложение А3</p>		Категория глянца	Диапазон глянца	Допустимое отклонение(*)	1(матовая поверхность)	0 – 30	+/- 5 единиц	2 (атласная поверхность)	31 – 70	+/- 7 единиц	3 (глянцеваая поверхность)	71 – 100	+/- 10 единиц
Категория глянца	Диапазон глянца	Допустимое отклонение(*)											
1(матовая поверхность)	0 – 30	+/- 5 единиц											
2 (атласная поверхность)	31 – 70	+/- 7 единиц											
3 (глянцеваая поверхность)	71 – 100	+/- 10 единиц											

Спецификации Qualicoat
14-е издание

Лист с изменениями №23 (ПРОЕКТ)
24.05.17
2/2